

### Elastan® 6568/119

Puslapis: 1 / 2  
Versija: 02  
Išdavimo data: 2019-04-01

#### Taikymo sritis

Elastan 6568/119 – tai neužpildytas ir skaidrus vienkomponentis (1k) alifatinis poliuretanas be tirpiklių. Elastan 6568/119 yra drėgmėje kietėjantys klijai, naudojami kaip rišamoji medžiaga akmenims ir mineralinėms medžiagoms. Prieš naudojant komerciniais tikslais, tinkamumą turi patikrinti naudotojas. Dėl klimatinio poveikio gali kisti spalva.

#### Cheminės charakteristikos

Mišinio pagrindas: izocianato rūgštis, polimetilenpolifenileno esteris (P-MDI)

#### Tiekimas

Mišinio tiekimo būdas bus nustatytas po konsultacijos su mūsų Pardavimų skyriumi.

#### Mišinio laikymo sąlygos

Poliuretano komponentai yra jautrūs drėgmei, todėl juos būtina laikyti sandariose, uždaroje talpose. Išsamesnė informacija pateikiama atskirame duomenų lape „Informacija apie gautos medžiagos kontrolę, laikymą, medžiagos paruošimą ir atliekų šalinimą“ ir sudedamųjų dalių duomenų lapuose.

#### Galimi pavojai

Izocianatas dirgina akis, kvėpavimo organus ir odą. Galimas jautrinimas įkvėpus ir įvykus sąlyčiui su oda. MDI yra kenksmingas įkvėpus. Tvarkant šias medžiagas būtina imtis medžiagų saugos duomenų lapuose aprašytų atsargumo priemonių. Taip pat prašome perskaityti atskirą informacinį lapą „Saugos ir atsargumo priemonės tvarkant poliuretano sistemas“.

Naudokitės mokymo programa „Saugus izocianatų tvarkymas“.

#### Atliekų šalinimas

Išsamesnė informacija pateikiama konkrečiai šaliai skirtame lankstinuke.

#### Vartojimo prekės, medicinos priemonės

Tais atvejais, kai BASF gaminius numatoma naudoti vartojimo prekėms (pvz.: su maistu ar oda sąlytį turinčioms prekėms, žaislams) ar medicininėms prekėms gaminti, būtina atsižvelgti į galiojančiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose įstatymuose ir reglamentuose nustatytus reikalavimus. Jei tokių įstatymų ar reglamentų nėra, pakanka Europos Sąjungos teisinių reikalavimų vartojimo prekėms ir medicinos priemonėms. Griežtai rekomenduojame konsultuotis su mūsų Pardavimų padalinio bei Ekologijos ir produktų saugos skyriumi.

**Duomenys apie komponentą**

Charakteristikos	Mat. vnt.	Vertė	Metodas
Tankis (23°C)	g/cm <sup>3</sup>	1,13	G 133-08
Klumpumas (25°C)	mPa s	1600	G 133-07
NCO kiekis	%	20.8	G 133-06
Galiojimo terminas	mėn.	6	
Spalva:	skaidrus, gintaro spalvos		

© = BASF registruotas prekės ženklas

Šiame dokumente esantys duomenys, patarimai ir kita palaikymo informacija pateikiama, remiantis mūsų turimomis žiniomis ir patirtimi. Atsižvelgiant į daugelį veiksnių, kurie gali turėti įtakos tvarkant ir naudojant mūsų gaminius, pateikti duomenys neatleidžia juos tvarkančių ir naudojančių asmenų nuo jiems patiems priklausančių atlikti tyrimų ir bandymų, ypač atsižvelgiant į tiekiamų prekių tinkamumą procesams ir tikslams, kuriems juos ketinama naudoti; taip pat šie duomenys nėra jokių konkrečių savybių ar produkto tinkamumo konkrečiam tikslui garantija. Visi šiame dokumente pateikti aprašymai, brėžiniai, nuotraukos, duomenys, proporcijos, svoriai, išmatuotosios vertės ir kita informacija gali keistis be išankstinio įspėjimo ir nereiškia sutartyje numatytos gaminio kokybės. Gaminių užsakovas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi visų nuosavybės teisių ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų.

**BASF Polyurethanes GmbH**  
Postfach 1140  
49440 Lemförde  
Vokietija

Tel.: +49 (0) 5443/12-0  
Faks.: +49 (0) 5443/12-2020  
El. paštas: pu-spezialsysteme@basf.com  
Svetainė: www.pu.basf.eu