

# DANGOS įrengimo instrukcija



## MIŠINIO PARUOŠIMAS

Skaldelė supilama į maišyklę/talpą ant kurios pilamas rišiklis.

Mišinys mikseriu maišomas ne mažiau kaip 2-3 min. kol skalda visiškai pasidengs rišikliu. Kiekviena porcija, privaloma būti maišoma vienodą laiko intervalą, kad nesusidarytų skaldos dulkės ir danga netaptų dėmėta.



## TANKINIMAS

Išlietą mišinį reikia sutankinti ir užglaistyti mentele laikant ją 15 laipsniu kampų, stumdant mišinį visomis kryptimis. Atsiradusias ertmes dangoje užpildome jas pabarstant mišiniu ant dangos ir vėl tankiname.



## ĮRENGIMO LAIKAS

Darbinis laikas 3-5 val. prie +20o;  
Eksploatavimas pėstiesiems po 24-48 val. automobiliams 72-96 val.  
Deformacinės siūlės būtinos kas 6-7m, arba 36m<sup>2</sup>, siūlės galima užpildyti sandarikliu.



## DANGOS SUDĖTIS

Akmens kilimas susideda iš RIŠIKLIO ir AKMENS skaldelės

Medžiagų maišymo santykiai paga skaldos piltinį tankį (kg):

1-3 mm/fr. - 6 % rišiklio

1-4 mm/fr. - 5,5 %;

2-5 mm/fr. - 5 %;

5-8 mm/fr. - 4%;



## DARBO EIGA

Paruoštą mišinį pilame ant paruošto pagrindo, paskirstome ir išlyginame jį iki piltinio dangos storio.

Piltinės dangos storis sutankinamas 10-20% priklausomai nuo skaldelės frakcijos dydžio.



## LYGINIMAS

Darbo eigoje mentelę periodiškai nuvalyti tik acetonu ir papurkšti vandeniu, kad rišiklis neveltų skaldelės.



## APLINKOS SĄLYGOS

Dangos įrengimo darbai atliekami esant aukštesnei nei +8oC oro temperatūrai. Santykinis oro drėgnumas turi būti mažesnis nei 85%.

Mišinį būtina paruošti sausomis sąlygomis, tačiau darbų eigoje prasidėjęs lietus dangos nesugadins (užkloti negalima).

### SVARBU:

Medžiagų sandėliavimas: Akmens skaldelė ir rišiklis turi būti laikomi sausai ir vengti tiesioginių saulės spindulių, kad maišuose nesikauptų kondensatas.