

DANGOS tarpų užglaiستymo instrukcija

viduje / lauke



Akmens Kilimo danga yra laidi vandeniui, todėl įrengiant ją vidaus patalpose būtinas tarpų užpildas, o lauko dangai pagal poreikį. Įrengus dangą po 48 val. galima tarpus glaistyti skaidriu glaistu.

Gumine mentele užtepkite dangai skirtą glaistą ant akmens dangos paviršiaus.



Su glaistu užtepkite visus tarpus, o perteklių nuvalykite medžiagine šluoste (ne popieriumi).

Balta masė maždaug po 24 val. (esant +20oC) tampa skaidria. Jei liko tarpų - pakartokite veiksmą dar kartą.



IŠEIGA

Glaisto sunaudojama apie 0,5-1 kg/m² priklausomai nuo glaisto rūšies ir skaldelės frakcijos dydžio. Rekomenduojamas frakcijos dydis iki 5 mm.

PLYTELIŲ GLAISTAS

Tarpams užglaiستyti galima naudoti ir pasirinktos spalvos plytelių glaistą (fugą).

Išeiga skaičiuoti pagal pasirinkto gamintojo rekomendacijas.



PRIEŽIŪRA

Danga yra tvirta, atspari devėjimuisi, lengvai prižiūrima.

SVARBU:

Tarpų užpildai gali būti naudojami tiek viduje, tiek lauke horizontaliems ir vertikaliesiems paviršiams.

Pagal dangos naudojimo paskirtį, būtina parinkti tinkamą (atsparų UV spinduliams, skirtą intensyvios drėgmės patalpoms, lauke ir pan.