

VERTIKALIAI įrengiamos dangos instrukcija



MIŠINIO SUDĖTIS

Kadangi akmens danga yra sunki, kad ją įrengti vertikaliai, reikalingas klampus ir greitai stingstantis rišiklis.

Rišiklio sistemą sudaro 2 komponentai A ir B, todėl **griežtai** laikytis ant pakuotės nurodytų maišymo proporcijų.



Likusią mišinio dalį 2 min. maišykite su akmens skalda ir denkite vertikalus paviršius iškart.

Darbinis laikas apie 20 min.

Dangos storis 6-7mm.

Skaldelė apie 12,5kg/m²



GLAISTAS TARPAMS

Pagal poreikį galima užglaistyti dangos tarpus dėl lengvesnės priežiūros.

Glaistas yra bespalvis ir nematomas.

Glaistą ant vertikaliai įrengtos dangos galima tepti po 24 val.

Plačiau: Dangos tarpų glaistymo instrukcijoje.



PAVIRŠIAI

Dangą įrengti vertikaliai galima ant visų paviršių: gipskartonio pl., betono, mūro ir pan.



RIŠIKLIO PARUOŠIMAS DARBUI IR GRUNTAVIMAS

Lėtai ir gerai sumaišykite komponentus A+B nurodytu santykiu.

Prieš sumaišant paruoštą mišinį su skaldele, būtina plonu sluoksniu mentele gruntuoti (pertepti) vertikalus paviršius nedelsiant.



DĖMESIO!

Kadangi stingimo laikas labai greitas, rekomenduojame mišinį ruošti mažesnėmis dalimis.



GRINDJUOSTĖS

Grindjuosčių įrengimui yra reikalingas aliuminio profilis.

SVARBU:

Medžiagų sandėliavimas: Akmens skaldelė ir rišiklis turi būti laikomi sausai ir vengti tiesioginių saulės spindulių, kad maišuose nesikauptų kondensatas.