

Elastan® 6568/139

Puslapis 1/3
Versija 4
Data 28/07/2026

Naudojimas

Vienkomponenčiai aromatiniai, drėgmės poveikyje kietėjantys klijai be tirpiklių, naudojami kaip rišiklis įvairiems pagrindams (pvz., akmeniui, mineraliniams užpildams ir kt.). Taip pat naudojami kaip betono gruntas prieš dengiant poliuretano ir poliurėjos dangas. Prieš naudojant komerciniais tikslais, tinkamumą turi patikrinti naudotojas.

Cheminė charakteristika

B komponentas Elastan® 6568/139 - preparatas, kurio pagrindą sudaro difenilmetano diizocianatas (MDI), polioliai, katalizatoriai ir priedai.

Tiekimas

Komponentų tiekimo būdas nustatomas pasikonsultavus su mūsų pardavimų skyriumi.

Naudojimas ir sandėliavimas

Poliuretano komponentai yra jautrūs drėgmei, todėl visada turi būti laikomi sandariai uždarytose talpyklose. Su sauga susijusi informacija pateikta komponentų saugos duomenų lapuose. Žr. 7 skyrių „Naudojimas ir sandėliavimas“.

Pavojų nustatymas

Informacija apie galimus pavojus dirbant su komponentais pateikta saugos duomenų lapuose. Žr. 2 skyrių „Pavojų nustatymas“.

Atliekų tvarkymas

Informacija apie atliekų tvarkymą pateikta komponentų saugos duomenų lapuose. Žr. 13 skyrių „Atliekų tvarkymas“.

Informacija apie reglamentavimą

Informacija apie reglamentavimą pateikta komponentų saugos duomenų lapuose. Žr. 15 skyrių „Informacija apie reglamentavimą“ ir 16 skyrių „Kita informacija“.

Elastan® 6568/139



Puslapis 2/3
Versija 4
Data 28/07/2026

Komponento duomenys

Rodiklis	Vienetas	Duomenys	Bandymo metodas
----------	----------	----------	-----------------

Komponentas		B	
Produkto aprašymas		Elastan® 6568/139	
Tankis (25°C)	kg/m³	1112	G 133-08
Klampa (25°C)	mPa s	3200	G 133-07
NCO kiekis	%	10,7	G 133-06
Spalva		Natūrali spalva	

Tipiniai perdurbimo duomenys

Puslapis 3/3
Versija 4
Data 28/07/2026

Elastan 6568/139

BASF Polyurethanes GmbH Elastogranstrasse 60, D-49448 Lemförde, Vokietija 26 Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr.: DE27-0014-01-CPR-26 www.elastopave.eu/dop
EN 13813:2002 Sintetinių dervų grindų išlyginamoji medžiaga Reakcija į ugnį - NPD Korozinių medžiagų išsiskyrimas - NPD Vandens pralaidumas - NPD Atsparumas dilimui - NPD Sukibimo stipris ≥ B0,5 Atsparumas smūgiams - NPD Smūginio garso izoliacija - NPD Garso sugertis - NPD Šiluminė varža - NPD Cheminis atsparumas - NPD

® = registruotasis BASF prekių ženklas

Šis dokumentas ir jokie BASF pateikti atsakymai ar informacija nesukuria BASF teisiškai privalomos prievolės. Čia pateikti aprašymai, brėžiniai, duomenys ir informacija parengti remiantis geriausiomis mūsų žiniomis bei įsitikinimu ir laikomi teisingais, tačiau yra skirti tik informaciniams tikslams. Jie nėra susitarimas dėl konkretaus tinkamumo naudoti ar konkrečių savybių garantija. Subjektyvūs ir (arba) objektyvūs reikalavimai produktui aiškiai netaikomi. Kadangi perdirbimui, naudojimui ar eksploatavimui gali turėti įtakos daugybė veiksnių, remiantis mūsų pateikta informacija negalima daryti išvados apie produkto tinkamumą konkrečiai paskirčiai. Klientas, prieš naudodamas produktą, pats privalo atlikti bandymus ir nustatyti jo tinkamumą konkrečiai paskirčiai. Aprašytiems produktams, brėžiniams, duomenims ar pateiktai informacijai nesuteikiamos jokios aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantijas, taip pat negarantuojama, kad produktai, brėžiniai, duomenys ar informacija gali būti naudojami nepažeidžiant kitų asmenų intelektualinės nuosavybės teisių. Aprašymai, informacija, duomenys ar brėžiniai jokių atveju nelaikomi mūsų Bendrųjų pardavimo sąlygų dalimi.

BASF Polyurethanes GmbH
Pašto dėžutė 1140
49448 Lemförde
Vokietija

Internetas: www.pu.basf.eu